## INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



## GRASA



## **DATOS FISICO TECNICOS**

## CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):

NLGI 2	!
PENETRACION - TRABAJADA A 60 GOLPES 265	/ 295
PUNTO DE GOTA. °C>	150
CORROSION AL COBRE 24H. A 100°C. 1 MAXPA	ASA
TEMPERATURA APLICACION °C20 /	A 130
RESISTENCIA AL AGUA, % PERDIDA MAXIMA	5
TIMKEN O.K. LB. MIN	5

# RACING LITIC SYNTHETIC FORTIFIED

## **DESCRIPCION:**

**GRASA RACING LITIC** ESTA FABRICADA CON BASES DE MUY ALTA CALIDAD A LA QUE SE AÑADE ADITIVOS ESTABILIZADORES, INHIBIDORES DE CORROSION, OXIDACION Y DESGASTE, ASI COMO AGENTES ESPESANTES PARA MEJORAR SUS PROPIEDADES DE ADHERENCIA.

ESTA ESPECIALMENTE INDICADA EN LA LUBRICACION DE TODO TIPO DE COJINETES PLANOS, Y DE BOLAS O DE RODILLOS AUNQUE ESTOS ESTEN EXPUESTOS A LA HUMEDAD, O A LARGOS PERIODOS DE INACTIVIDAD.

TAMBIEN SE RECOMIENDA PARA EL ENGRASE DE BASCULANTES, CADENAS, BUJES, ETC. ASI COMO PRODUCTO DE JUNTA DE ESTAN-QUEIDAD EN LOS RODAMIENTOS EXPUESTOS A HUMEDAD Y/O CONTAMINACION EXTERNA.

## **VENTAJAS:**

- ☑ BUENAS PROPIEDADES LUBRICANTES Y ADHERENTES AL METAL.
- ✓ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ☑ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ☑ BUEN COMPORTAMIENTO ANTE LA BOMBEABILIDAD.
- ✓ EXCELENTE CORPONTAMIENTO ANTE LA HUMEDAD.
- ✓ TEMPERATURA DE TRABAJO DE 20 °C. A 125 °C.
- ✓ ALTA RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO.
- ☑ BUENA RESISTENCIA AL LAVADO CON AGUAS FRIAS Y CALIENTES.
- GRASA TIPO EP 2

\* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD. CO

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

### FICHA CATALOGO Nº: 01-920615-ES-FC-GRASA-LITICA G.LITICA-M 400GR. 1920611 **FECHA** REFERENCIAS DISLOMAR S.L.U. 5KG 1920615 02/01/2024 CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393 REVISION ಠ CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA. TLF: 968330071 / info@dislomar.com 1-2024